

Союз Советских
Социалистических
Республик



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

Всесоюзная
Патентно-техническая
Библиотека

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 768850

(61) Дополнительное к авт. свид-ву —

(22) Заявлено 05.12.77 (21) 2552908/22-02
с присоединением заявки № —

(51) М. Кл.³
С 22 С 38/56

(23) Приоритет —

(43) Опубликовано 07.10.80. Бюллетень № 37

(53) УДК 669.15-194
(088.8)

(45) Дата опубликования описания 07.10.80

(72) Авторы
изобретения

Л. М. Авдеева, В. М. Чертовикова, В. А. Носов,
Б. П. Шиленко, Т. И. Таракова, Р. Д. Бондин,
Б. Г. Соляников, Ш. Х. Фахрутдинов, Т. С. Скобло,
С. И. Рудюк, Л. Г. Кудрявцева и В. А. Рямов

(71) Заявитель

Украинский научно-исследовательский институт
металлов и Металлургический комбинат
им. А. К. Серова

(54) СТАЛЬ

1

Изобретение относится к области ме-
таллургии, в частности к сталям, приме-
няемым для изготовления прокатных вал-
ков.

Известна сталь, содержащая, вес %:
Углерод 1,9—2,2
Кремний 0,15—0,35
Марганец 0,7—1,5
Хром 1,9—2,5
Никель 0,5—1,5
Железо Остальное [1].

Эта сталь обладает повышенной изно-
стойкостью. Эти свойства в стали дости-
гаются повышенным содержанием угле-
рода, что ведет к образованию грубой це-
ментитной сетки и охрупчиванию стали.
Получение такой структуры не позволяет
использовать эту сталь для изготовления
прокатных валков южненных клетей.

Известна также, сталь, содержащая,
вес %:

Углерод 1,4—1,6
Кремний 0,25—0,5
Марганец 0,5—0,8
Хром 1,8—2,0
Молибден 0,2—0,3
Ванадий 0,15—0,30
Сера До 0,04
Фосфор До 0,04
Железо Остальное [2].

2

Эта сталь характеризуется относитель-
но невысокими механическими и темпело-
гическими свойствами, повышенной хруп-
костью, что не соответствует требованиям,
предъявляемым к валкам обжимных ста-
нов и клетей.

Наиболее близкой к предлагаемой по
технической сущности и достигаемому эф-
фекту является сталь, содержащая, вес %:

10	Углерод	1,0—2,0
	Ванадий	1,0—8,0
	Хром	0,5—2,0
	Никель	Не более 2,0
	Молибден	Не более 1,0
15	Марганец	Не более 2,0
	Кремний	Не более 1,0
	Железо	Остальное [3]

Эта сталь имеет недостаточную изно-
стойкость и низкое качество металло-
проката.

Целью изобретения является повыше-
ние износстойкости и качества проката.

Для достижения указанной цели сталь,
содержащая углерод, кремний, марганец,
хром, никель, молибден, ванадий и же-
лезо содержит компоненты при следующем
соотношении, вес %:

Углерод	1,2—1,8
Кремний	0,25—0,50
Марганец	0,6—1,2

Хром	1,8—2,2
Никель	0,9—1,3
Молибден	0,2—0,4
Ванадий	0,10—0,35
Железо	Остальное.

Проведенные исследования показали, что сталь имеет однородную перлитную

Таблица 1

Условный № отливки	Содержание элементов, вес. %							
	C	Si	Mn	Cr	Mo	V	Ni	Fe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предлагаемая	1,20	0,32	0,60	1,40	0,21	0,10	0,90	Ост.
1.	1,48	0,32	1,09	1,90	0,21	0,22	1,16	Ост.
2.	1,80	0,50	1,18	2,10	0,42	0,34	1,29	Ост.
Известная	1,35	0,33	0,67	1,00	0,20	2,91	0,20	Ост.
4.								

Свойства исследованных сталей представлены в табл. 2.

Механические характеристики

После термической обработки

Усл. № отливки	предел прочности, кг/мм ²	предел текучести, кг/мм ²	относ. удл., %	тврдость, НВ	увел-чен изно-стойк.	износ на 1000 г. м.м.	долго-вечность, месяцах	Качество металлоката по сортам, %			
								I	II	III	брак и отходы
Предлагаемая	1. 64,0—68,5	59,0—62,0	11,2	263—293	1,25	1,53	0,70	76,1	13,3	9,2	1,4
	2. 70,0—76,5	62,0—85,0	1,3	290—320	11,40	1,20	0,85	81,2	12,6	5,1	1,1
	3. 67,0—71,2	62,5—65,0	1,1	280—317	1,35	1,30	0,75	75,3	12,8	10,6	1,3
Известная	4. 74,3	60,0—71,0	1,0	280—310	1,00	1,75	0,60	73,5	18,4	6,5	1,6

1. Режим термической обработки предлагаемой стали: трехступенчатая нормализация при 1050, 950, 850°С и отпуск 600°С. (Такой режим термической обработки обеспечивает достижение необходимого комплекса свойств).

2. Режим термической обработки известной стали: нормализация при 950° и отпуск 550°С.

структурную металлическую матрицу с равномерно распределенными мелкими включениями легированного цементита, которая обладает малой склонностью к растрескиванию и графитизации. Получение такой структуры уменьшает склонность валков к выкрашиванию и повышает их износостойкость. После термической обработки стали в ней достигается получение мелких сферидизированных карбидов, что обеспечивает повышение уровня твердости на ~45 ед. НВ и прочности на ~10 кгс/мм².

При этом отмечается равномерная выработка калибров, отсутствие сетки трещин разгара, снижение выкрашивания и налипания металла на валок, что в целом обеспечило уменьшение выработки калибров в 1,4 раза.

Выплавку стали производили в 200 кг индукционной электропечи с киолой футеровкой. Шихта состояла из стальлома, чугуна марки ЛК, электродного боя. Лепирование стали марганцем, хромом, молибденом, ванадием и никелем осуществляли в печи по действующим технологическим ин-

струкциям. Заливку опытного металла производили в сухие песчаные формы, а валков — в кожиль.

Содержание компонентов в исследуемых стальных предсталях представлены в табл. 1.

Из таблицы 2 видно, что износостойкость предлагаемой стали в 1,4 раза выше, чем известной. Долговечность валков определяется уровнем прочности и износостойкости. При использовании валков из предлагаемой стали возросла их долговечность на 0,25 месяца, т. е. 8 дней.

Из приведенных данных таблицы 2 видно, что при использовании валков из предлагаемой стали выход металлоката по качеству улучшается, так, например, производство металлоката I сорта увеличилось на 7,7 металлоката, III сорта снизилось на 4,4%, брак и отходы уменьшились на 0,5%.

Таблица 2

Усл. № отливки	Механические характеристики					I	II	III	брак и отходы		
	предел прочности, кг/мм ²	предел текучести, кг/мм ²	относ. удл., %	тврдость, НВ	увел-чен изно-стойк.						
Предлагаемая	1. 64,0—68,5	59,0—62,0	11,2	263—293	1,25	1,53	0,70	76,1	13,3	9,2	1,4
2.	70,0—76,5	62,0—85,0	1,3	290—320	11,40	1,20	0,85	81,2	12,6	5,1	1,1
3.	67,0—71,2	62,5—65,0	1,1	280—317	1,35	1,30	0,75	75,3	12,8	10,6	1,3
Известная	4. 74,3	60,0—71,0	1,0	280—310	1,00	1,75	0,60	73,5	18,4	6,5	1,6

Сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий и железо, отличающаяся тем, что, с целью повышения износостойкости и качества проката, она содержит компоненты при следующем соотношении, вес. %:

Углерод	1,20—1,80
Кремний	0,25—0,50
Марганец	0,60—1,20
Хром	1,80—2,20
Никель	0,90—1,30
Молибден	0,20—0,40
Ванадий	0,10—0,35
Железо	Остальное

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 378498, кл. С 22 С 38/56, 1970.
 2. Авторское свидетельство СССР № 335293, кл. С 22 С 38/24, 1967.
 3. Патент Японии № 24741, кл. 101 172, 65 1967.