

Союз Советских
Социалистических
Республик



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 840182

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 12.01.78 (21) 2569414/22-02

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

Опубликовано 23.06.81. Бюллетень № 23

Дата опубликования описания 30.06.81

(51) М. Кл.³

С 22 С 37/00


(53) УДК 669.784.
.782'74'26'
'24'292'28'
'295'776'31-
-0182(088.8)

(72) Авторы
изобретения

Т.С.Скобло, С.И.Рудюк, Л.А.Малашенко, Л.Е.Чернякова,
Н.А.Будагьянц и Э.С.Церковский

(71) Заявитель

Украинский научно-исследовательский институт металлов



(54) ЧУГУН

1

Изобретение относится к черной металлургии и может быть применено для валков чистовых клетей сортовых станов.

Дальнейшее повышение стойкости и надежности деталей металлургического оборудования, преимущественно прокатных валков, неразрывно связано с созданием новых высокотвердых и термостойких материалов, отличающихся малой склонностью к выкрашиванию рабочей поверхности. Удовлетворить таким требованиям может сплав, содержащий в структуре некоторое количество остаточного аустенита, распадом которого можно управлять путем использования низкотемпературной термообработки.

Известен чугун [1] следующего химического состава, вес.%:

Углерод	2,5-3,2
Кремний	1,5-2,5
Марганец	0,8-1,2
Хром	0,4-0,7

2

Никель	2,0-2,4
Молибден	0,5-0,9
Церий	0,02-0,05
Фосфор	0,05-0,15
Медь	0,2-0,4
Бор	0,01-0,03
Железо	Остальное

Этот чугун обладает повышенной контактной выносливостью, однако имеет недостаточную твердость, а следовательно, и износстойкость.

Наиболее близок к предлагаемому составу по технической сущности и достигаемому результату чугун [2] следующего состава, вес.%:

Углерод	2,0-4,0
Кремний	0,2-2,0
Марганец	До 10,0
Хром	До 4,0
Никель	5,0-6,5
Ванадий	До 2,0
Молибден	До 1,0
Железо	Остальное

Несмотря на то, что в известном чугуне достигается высокий уровень твердости, однако он тяжело обрабатывается и имеет низкую термостойкость.

Цель изобретения - улучшение обрабатываемости в литом состоянии и повышение твердости и термостойкости после низкотемпературного отжига.

Это достигается тем, что в чугун содержащий углерод, кремний, марганец, хром, никель, ванадий, молибден, железо, дополнительно вводится титан, церий, медь при следующем соотношении элементов, вес.%:

Углерод	1,8-3,5
Кремний	0,5-0,9
Марганец	1,0-6,0
Хром	1,0-3,0
Никель	1,0-6,0
Ванадий	0,1-1,0
Молибден	0,2-1,0
Титан	0,05-0,2
Церий	0,05-0,2
Медь	0,2-1,2
Железо	Остальное

Добавка в чугун титана способствует измельчению зерна, а церия - уменьшает содержание серы. Все это позволяет повысить термостойкость чугуна. Количество вводимых титана и церия должно находиться в пределах 0,05-0,2%. Ниже этого содержания отсутствует эффект модификации (количество титана недостаточно для образования дополнительных центров

кристаллизации, а церия не достает для связывания серы), а выше - возрастает число неметаллических включений, что ухудшает качество металла.

Легирование медью улучшает обрабатываемость чугуна и позволяет снизить содержание никеля, что уменьшает его стоимость при сохранении высокой износстойкости. Оптимальное количество вводимой меди определяют по пределу ее растворимости. При этом следует учитывать, что с увеличением в чугуне количества никеля растворимость меди возрастает, что обеспечивает улучшение обрабатываемости сплава.

Химический состав и значения твердости предложенного и известного чугунов приведены в таблице. Выплавку чугуна производят в 200 кг индукционной электропечи с кислой футеровкой. Шихта состоит из стального лома, чугуна марки ЛК, электродного боя. Легирующие добавки вводят в печь (феррохром, феррованадий, никель, марганец, молибден, медь) и частично в ковш (ферротитан и ферроцерий). Заливку металла производят в сухие песчаные формы.

Исследования свойств предлагаемого чугуна показали, что твердость в литом состоянии не превышает 370 НВ, а после низкотемпературной обработки изделий из этого сплава достигает 529 НВ. Предлагаемый чугун по уровню твердости может использоваться для прокатных валков чистовых клетей.

Сплав	Номер плавки	Содержание элементов, вес.%								Твердость, НВ		
		C	Si	Mn	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Се	Си	в литом состоянии
Предложен-												
ный	1	1,8	0,50	1,00	1,00	0,10	0,20	0,05	0,05	0,20	358	467
	2	2,6	0,84	5,97	1,8	4,02	0,36	0,38	0,08	0,09	0,95	360
	3	3,5	0,90	6,00	3,0	6,00	1,00	1,00	0,20	0,20	1,20	370
Известный	4	3,21	0,75	0,82	1,31	5,50	1,42	0,52	-	-	420	479

Формула изобретения

Чугун, содержащий углерод, кремний, марганец, хром, никель, ванадий, молибден, железо, отличающийся тем, что, с целью улучшения обрабатываемости в литом состоянии и повышения твердости после низкотемпературного отжига, он дополнитель но содержит титан, церий, медь при следующем соотношении компонентов вес. %:

Углерод	1,8-3,5
Кремний	0,5-0,9
Марганец	1,0-6,0

Хром	1,0-3,0
Никель	1,0-6,0
Ванадий	0,1-1,0
Молибден	0,2-1,0
Титан	0,05-0,2
Церий	0,05-0,2
Медь	0,2-1,2
Железо	Остальное

Источники информации,

10 принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 464651, кл. C 22 C 37/00, 1969.

2. Патент Японии № 47-49407, 15 кл. 10 j 184. 1972.

Редактор С.Патрушева

Составитель Л.Лапин
Техред Н.Бабурка

Корректор М.Шароши

Заказ 4672/37

Тираж 681

Подписьное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4